



# CUVLO LATEX

## Barrière étanche contre l'humidité

### IDENTIFICATION PRODUIT :

CUVLO LATEX est un mortier d'imperméabilisation par minéralisation. Ce système bi-composant produit un revêtement étanche sur les maçonneries et bétons résistant durablement aux pressions et contre-pressions d'eau.

### UTILISATION :

Produit destiné à réaliser l'étanchéité sur murs, même sur supports légèrement humides. Recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux

### PARTICULARITÉS :

- Prêt à l'emploi
- Application manuelle
- Étanche à l'eau
- Résistant aux écarts thermiques



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Poudre grise ou blanche, Résine blanche
Densité :	Poudre 1,40 - Résine 1
Rendement moyen :	1 kg/m <sup>2</sup> par couche (2 couches minimum)
Délai entre 2 couches :	24 Heures
Séchage :	Recouvrable: 48h
Matériel d'application :	Pinceau ou Rouleau
Conditionnement :	Kit 5 Kg et 25 Kg
Résistance à la compression :	25 Mpa soit 250 bars à 28 jours
Adhérence sur bétons :	> 2 Mpa soit 20 bars
Stockage :	12 mois en emballage d'origine non entamé



### CONSEILS D'UTILISATION :

1. Les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempt de laitance de ciment
2. Préparation du mélange : Verser la totalité du composant A (Résine) dans un récipient propre. Ajouter progressivement la totalité du composant B (Poudre) en mélangeant avec un agitateur électrique. Ajouter de l'eau (environ 1L pour le Kit de 5 Kg et 5L pour celui de 25 Kg) jusqu'à obtenir un mortier onctueux de couleur uniforme.
3. Mise en œuvre : L'application se fait au rouleau à poils mi-longs, les points particuliers à la brosse ou au pinceau (angles, raccords). La 1ère couche doit suivre toutes les irrégularités du support et pénétrer dans les microfissures. Laisser sécher 24 H. Diluer la 2ème couche avec 50% moins d'eau que la 1ère. Appliquer la 2ème couche en sens inverse à la première. Laisser sécher 48 H avant recouvrement.

### SÉCURITÉ :

Produit ininflammable. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

#### USINE AFROCHIM

2 Rue Fathi Zouhaier, 2080 Ariana, TUNISIE  
Tél.: (+216) 71 85 88 38 / Fax: (+216) 71 85 88 39

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - [www.tat-negoce.com](http://www.tat-negoce.com)